



Profil silikonový čtvercový 15°shore
Kód 20078

ROZMĚR D	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5			25	0,02	m	005/005-Q0015-259
8			25	0,02	m	008/008-Q0015-259
10			25	0,03	m	010/010-Q0015-259
12			25	0,04	m	012/012-Q0015-259
15			25	0,04	m	015/015-Q0015-259
20			25	0,10	m	020/020-Q0015-259
25			25	0,12	m	025/025-Q0015-259



Profil silikonový kruhový bílý 15°shore
Kód 20079

PRŮMĚR D	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1			50	0,01	m	001/000-Q0015-259
2			50	0,01	m	002/000-Q0015-259
3			50	0,01	m	003/000-Q0015-259
4			50	0,01	m	004/000-Q0015-259
5			25	0,01	m	005/000-Q0015-259
6			25	0,01	m	006/000-Q0015-259
7			25	0,01	m	007/000-Q0015-259
8			25	0,02	m	008/000-Q0015-259
10			25	0,03	m	010/000-Q0015-259
12			25	0,04	m	012/000-Q0015-259
15			25	0,06	m	015/000-Q0015-259
20			25	0,10	m	020/000-Q0015-259
30			25	0,15	m	030/000-Q0015-259
50			25	0,30	m	050/000-Q0015-259



Profil silikonový obdelník 15°shore
Kód 20080

ROZMĚR a (mm)	ROZMĚR b (mm)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	3	25	0,02	m	010/003-Q0015-259
10	5	25	0,02	m	010/005-Q0015-259
15	3	25	0,03	m	015/003-Q0015-259
15	5	25	0,04	m	015/005-Q0015-259
15	10	25	0,04	m	015/010-Q0015-259
15	12	25	0,04	m	015/012-Q0015-259
20	5	25	0,03	m	020/005-Q0015-259
20	10	25	0,04	m	020/010-Q0015-259
20	15	25	0,05	m	020/015-Q0015-259
25	10	25	0,05	m	025/010-Q0015-259
25	15	25	0,05	m	025/015-Q0015-259
30	5	25	0,04	m	030/005-Q0015-259
30	10	25	0,05	m	030/010-Q0015-259
30	15	25	0,06	m	030/015-Q0015-259
30	20	25	0,07	m	030/020-Q0015-259
30	25	25	0,08	m	030/025-Q0015-259
40	5	25	0,05	m	040/005-Q0015-259
40	10	25	0,08	m	040/010-Q0015-259
40	20	25	0,10	m	040/020-Q0015-259
40	30	25	0,12	m	040/030-Q0015-259
50	5	25	0,10	m	050/005-Q0015-259
50	20	25	0,13	m	050/020-Q0015-259

- Barva: Bílý
- Specifická hmotnost: 1,0 kg/m²
- Tvrdost: 15 Shore A
- Tažnost: 200%
- Teplotní odolnost: -60 až +230°C

Silikon má o proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám. Velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozonu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Netečný vůči lepidlům všeobecně, výborné antiadhezní vlastnosti.