



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 1,7-2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36J

Pevnost: 130 kg/cm² (13 MPa)

Reziduální tlak: 16h./ 175°C = 32 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 3%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 5%.

Teplotní odolnost: -30°C až +250°C, krátkodobě +450°C, pára +200°C

Norma: DNV-GL, GOST

Popis: Univerzální těsnící deska, obsahující vysoce odolná aramidová vlákna a teplotně odolná plniva spojená speciálním NBR, jsou určeny pro široké spektrum médií jako jsou voda, vodní pára, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, plyny, uhlovodíky nebo chladicí kapaliny nebo slabě kyselé a zásadité média. Dále pro kyselé i zásadité média, např. v automobilovém nebo strojírenském průmyslu.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,4	130	750	750	0,45	ks	0,4/250-B0130-527
0,5	130	1500	1500	1,78	ks	0,5/250-B0130-527
0,8	130	1500	1500	1,88	ks	0,8/250-B0130-527
1	130	1500	1500	1,98	ks	001/250-B0130-527
2	130	1500	1500	2,40	ks	002/250-B0130-527
3	130	1500	1500	2,70	ks	003/250-B0130-527