



| TLOUŠŤKA<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | ŠÍŘKA<br>(mm) | DÉLKA<br>(mm) | HMOTNOST<br>(kg/ks) | JEDNOTKA<br>(mj) | OBJEDNACÍ<br>KÓD  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 2                | 40            | 1500          | 1500          | 7,13                | ks               | 002/140-B0040-727 |
| 3                | 40            | 1500          | 1500          | 10,69               | ks               | 003/140-B0040-727 |
| 4                | 40            | 1500          | 1500          | 14,25               | ks               | 004/140-B0040-727 |

**Barva:** Zeleno žlutá

**Specifická hmotnost:** 1,6-1,9 g/cm<sup>3</sup> DIN 28090-2

**Tažnost:** Stlačitelnost 11% ASTM F36J

**Pevnost:** 40 kg/cm<sup>2</sup> (4 MPa)

**Reziduální tlak:** 16h./ 175°C = 20 MPa dle DIN 52913

**Nasákavost vůči oleji:** IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 10%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 15%.

**Teplotní odolnost:** -30°C až +140°C, krátkodobě +210°C, pára +120°C

**Norma:** DNV-GL, PZH, GOST

**Popis:** Ekonomická verze desky vyrobená ze směsi organických vláken spojených NBR/SBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití pro voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie.