



Barva: Hnědo-červená

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C, krátkodobě až +450°C

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, krátkodobě až +280°C

Norma: DIN 28091-2: FA-CM1-O

Nasákavost: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 12%

Použití: Těsnící deska pro páru a teplotu +350°C

Reziduální tlak: 50MPa/16h./300°C = 32 MPa; 50MPa/16h./175°C = 35 MPa

Popis: Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, benzíny (i kerosen), Ethan, Freon 11 a 12, silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje, kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, vzduch, voda, mořská voda, Ethyl glykoly, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,8	100	1500	1500	3,4	ks	0,8/350-G0100-694
1	100	1500	1500	4,3	ks	001/350-G0100-694
1,5	100	1500	1500	6,4	ks	1,5/350-G0100-694
2	100	1500	1500	8,5	ks	002/350-G0100-694
2,5	100	1500	1500	10,7	ks	2,5/350-G0100-694
3	100	1500	1500	12,9	ks	003/350-G0100-694
4	100	1500	1500	17,2	ks	004/350-G0100-694
5	100	1500	1500	21,5	ks	005/350-G0100-694