



Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 1,7-2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 7% ASTM F36J

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Reziduální tlak: 16h./ 175°C = 30 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 3%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 5%.

Tepelná odolnost: -30°C až +250°C, krátkodobě +400°C, pára +200°C

Norma: DNV-GL, DVGW, BAM, TA Luft, WRAS, pitná voda a potraviny

Popis: Nová generace vláknitopryžových desek tvořená speciální plnivem a upravenou směsí NBRPro své kvalitní složení lze desku aplikovat v široké oblasti petrochemie, olejářství, chemickém průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství. Vhodná média jsou voda, vodní pára, plyny, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladící kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	100	1500	1500	1,78	ks	0,5/250-B0100-327
0,8	100	1500	1500	2,85	ks	0,8/250-B0100-327
1	100	1500	1500	3,56	ks	001/250-B0100-327
2	100	1500	1500	7,13	ks	002/250-B0100-327
3	100	1500	1500	10,69	ks	003/250-B0100-327
4	100	1500	1500	14,25	ks	004/250-B0100-327