



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 6-15% ASTM F36 (~10%), dle tloušťky

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°/+155°C, krátkodobě až +180°C, pára +130°C

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 20 MPa

Norma: DIN 28091-2: FA-AM1-O, GOST R, WRAS

Popis: AF-153 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR, tolerance +/- 10%. Deska je vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a kanalizační zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. Chemická odolnost: částečná odolnost benzínům, dobrá odolnost - etylén glykol, etyl, metyl, mořská voda, silikonové oleje, vzduch. Přírubová zkouška dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	2,1	ks	0,5/155-F0040-594
0,8	40	1500	1500	4,0	ks	0,8/155-F0040-594
1	40	1500	1500	4,3	ks	001/155-F0040-594
1,5	40	1500	1500	6,3	ks	1,5/155-F0040-594
2	40	1500	1500	8,5	ks	002/155-F0040-594
2,5	40	1500	1500	11,2	ks	2,5/155-F0040-594
3	40	1500	1500	13,8	ks	003/155-F0040-594
4	40	1500	1500	17,1	ks	004/155-F0040-594
5	40	1500	1500	21,4	ks	005/155-F0040-594