

LEPIDLO ALKAPREN 50 PLUS

Kaučuková beztoluenová lepidla

33015



TLOUŠŤKA (mm)	HMOTNOST (g)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
	50 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-0,05L
	350 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-0,5L
	900 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-1L
	3600 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-5L

Poznámka: Doba zavadnutí 6 až 14 minut

Použití: Na **lepení savých materiálů s nesavými** např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo). Lepidlo je použitelné i na lepení střešních gumových hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS - deskám, bitumenovým fóliím, apod..

Popis: Alkaprén® 50 Plus je kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení savých materiálů s nesavými. Lepidlo Alkaprén® 50 Plus se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkácí pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů se musí před slepením aspoň jeden z lepených materiálů natřít ještě jednou. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný povrch se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se oba povrchy slepí. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až po 24 hodinách od slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Netemperuje se přímým ohřevem.

Skladování: Alkaprén® 50 Plus se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20°C. Na lepení materiálů s **nesavým povrchem** (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.) použijte produkt **LEPIDLO**

ALKAPREN 25 PLUS (kód: 33011).