

VTEŘINOVÉ LEPIDLO AR 011 - Univerzální lepidlo plast, kov, pryže, bezbarvé, -30/+80°C

Kód produktu: **33000**



TECHNICKÝ LIST

Database updated: March 2011

Page 1/3

AR 011

VTERINOVÉ LEPIDLO

Papier: Rychle tvrdnoucí standardní typ lepidla pro různá použití.

Fyzikální vlastnosti (v tekutém stavu):

Chemická kůže:	ethylster kyseliny kyanocrylové
Barva:	přírodněná barva
Viskozita:	70 - 120 mPas při 25°C
Hustota:	1,08 g/cm ³ DIN 51757
Bod vzplanutí:	87°C DIN 55213
Skladovatelnost:	12 měsíců při pokojové teplotě

Doba vytváření na:	
Hliník / Hliník	40 - 60 sekund
SSR / SSR:	2 - 4 sekund
Polykarbonát / Polykarbonát	8 - 12 sekund
EPDM / EPDM	4 - 6 sekund

Konečná cena po:	24 hodinách
------------------	-------------

Fyzikální vlastnosti (ve vztáženém stavu):

Správkový povrchový materiál:	> 20 N/mm ²	DIN EN 1466
Pevnosť v ťahu:	> 1850 N	elastomerová šňúra ø16mm
SSR/SSR:	> 1800 N	elastomerová šňúra ø16mm
SSR/SSR 10 dn/70°C:	> 250 N	elastomerová šňúra ø16mm
EPDM/EPDM:	> 220 N	elastomerová šňúra ø16mm
EPDM/EPDM 10 dn/70°C:		

Teplotní rozsah použití:	-30 do + 80°C
Bod tání:	165°C

zpracování
Údaje účtované v tomto technickém listě, dovětlivé návrhy ke zpracování našich výrobků, se předávají na našich nejblížejších zástupcích a zkušebnách. Přeměna se dle materiálu měřiny, vým. třídy a namáhání dle na pracovní podmínky, doplnění údajů provede konečným počtem povrchu pro dle vlastností materiálu, vzhledu. Za každý výrobek na základě ucelených povrchů, nebo na základě celého předmětu nemůžeme, pokud by nám někdo chtěl předat jakýsi název nebo název název, účely byly sestaveny povrch, přesto nemůžeme přehled název na povrch.

- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Chemická báze - Etyl**
- Použití produktu: **Plast, kov, pryž**
- Vlastnosti: **Viskozita mPas 70-120**

Rychle tvrdnoucí standardní typ lepidla pro obecnou aplikaci. Vhodné pro většinu materiálů, u nichž nejsou spojeny kladené extrémní požadavky např. pryže SBR, NBR, EPDM. Návod: Lepené plochy dobře očistěte a odmastěte. Dávkovači špičkou naneste na jednu stranu tenkou vrstvu lepidla. lepené díly lehkým tlakem přitlačte k sobě a za několik sekund zafixujte. Po upotřebení dózu dobře uzavřete.

Varianty zboží

Objednač í kód

Provedení
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
LEP-AR011-020G
20 gramů
0,02 kg
1
ks

358,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LEP-AR011-050G
50 gramů
0,05 kg
1
ks

720,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0