

LEPIDLO COLD RUBBER GLUE - Dvousložkové lepidlo - pryskyřice + vytvrzovač

Kód produktu: 33929



- Pevnost: **3-4 MPa v tahu: (DIN 53504)**
- Tažnost: **Přetržení: 260 - 270%**
- Médium: **Guma-kov-PVC**
- Použití produktu: **Univerzální lepidlo pro lepení velkých ploch**
- Zkrácená poznámka: **Hustota 1,04-1,05 g/cm³**

Specifická hmotnost (25°C): 1,04-1,05 g/cm³. Směšovací poměr: Podle hmotnosti - 100 bodů pryskyřice - 22 bodů tvrdidlo. Praktická doba zpracovatelnosti 150 g hotové směsi při teplotě 25°C = 5-7 minut. Vydatnost 1 Kg: při spotřebě 1 mm silného nánosu - 0,6 m². Snížení teploty prodlouží pracovní dobu a čas nastavení. Příklad: Doba tuhnutí 25°C: 2 mm = 20-25 minut, 5°C: 2 mm = 50-60 minut. Tvrdost po 24 hodinách cca 60-62° ShA. Po přípravě lepení smíchejte pryskyřici a tužidlo po dobu 3 minut. Technická specifikace a nebo naše technické rady, ať už ústní nebo písemné, jsou poskytovány v dobré víře a na základě získaných výsledků zkoušek, ale bez záruky.

Varianty zboží

Objednací kód

Provedení

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

LEP-AG_2004-500G+A

500/50 g

0,55 kg

1

ks

946,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**